

## Opis Produktu

Zewnętrzna lakierobejca hybrydowa półprzezroczysta najwyższej jakości na bazie spoiw alkilowych i akrylowych. Hybrydowe spoiwa gwarantują głęboką penetrację, przyczepność farby olejnej i trwałość farby akrylowej. Wykonana w technologii filtrów UV zabezpiecza przed wnikaniem wody w drewno. Chroni i upiększa nowe drewno na zewnątrz przed działaniem brudu, warunków atmosferycznych oraz zapobiega powstawaniu pleśni. Zalecana do drewna, płotów, podestów i mebli.

### Zalety

- Możliwość czyszczenia wodą
- Głęboka penetracja struktury drewna
- Spoiwo ze 100% akrylem dla długotrwałej trwałości
- Technologia filtrów UV zapewnia optymalną odporność na światło słoneczne i szkodliwe promienie ultrafioletowe
- Zapewnia ochronę przeciw warunkom atmosferycznym, pęknięciom oraz zapobiega powstawaniu pleśni
- Zawiera wosk chroniący drewno przed działaniem wody i zwiększający jego wytrzymałość

## Parametry

### Przeznaczenie

Zewnętrzne

### Zastosowanie

Schody, płyty, siding, drzwi, meble, podesty, altany, drewniane elementy wykończeniowe domu

### Powierzchnie

Nowe lub wyblakłe drewno: sosna, cedr lub wcześniej impregnowane drewno. Drewno, które zostały wystawione na działanie czynników atmosferycznych przez rok czasu lub więcej. Ważne jest, aby właściwie przygotować powierzchnię przed zastosowaniem produktu.

### Uwagi

Produktu nie należy stosować z wodorozcieńczalnym półtransparentnymi barwnikami zawierającymi wosk. Niezalecany na połyskliwe i gładkie powierzchnie. Niezalecany do powierzchni, które stoją w wodzie. Nie mieszać z innymi farbami i rozpuszczalnikami. Niezalecany na wcześniej malowane powierzchnie.

## Właściwości

### Forma fizyczna:

Płyn

### Jakość:

Pierwsza

### Przezroczystość:

Półprzezroczysta

### Stopień połysku:

Satynowy

### Połysk:

Połysk w 60°: 5 do 10%

Połysk w 85°: n/d

### Skład:

- Spoiwo: Alkid i 100% Akryl

### Rozcieńczalnik:

Woda

### Wydajność:

Od 30 do 40m<sup>2</sup> z 3.47L

Wydajność może się zmieniać w zależności od porowatości powierzchni.

### Czas schnięcia

- Sucha w dotyku: 6 godzin
- Kolejna warstwa: 8 godzin w przypadku powierzchni pionowych
- 12-24 godzin przy powierzchniach płaskich
- Powierzchnie płaskie: 48 godzin przed normalnym użytkowaniem i 5-7 dni przed wnoszeniem mebli
- Mycie powierzchni po 14 dniach

### Gęstość\*

1,27±0.02 g/ml

### Ciała stałe w objętości\*

34.4 ± 1%

## Kolorystyka oraz barwienie

Może być stosowany w czystej formie lub może być barwiony na 32 kolory zgodnie z kolorystyką karty kolorów PARA TIMBERCARE. **UWAGA:** przy barwieniu na kolory ST.. „semi-transparent” należy zastosować ¼ receptury z książki receptur, przy kolorach RC „translucent finisz” należy zastosować całą recepturę. Proszę nie przekraczać 1,5 uncji barwnika na galon. Przed rozpoczęciem prac zalecane jest wykonanie próby na tym samym kawałku drewna w celu sprawdzenia otrzymanej kolorystyki. Należy nakładać tą samą ilość warstw, co została określona w karcie technicznej.

## Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni jest bardzo ważne. Większość problemów przypisywanych powłokom jest spowodowane niewłaściwym przygotowaniem powierzchni. Powierzchnie muszą być czyste, twarde, nie zawierać kurzu, brudu, oleju, sadzy, wosku, pleśni, kredy, patyny, nie mogą się łuszczyć, itd. Aby odpowiednio przygotować powierzchnię, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Wyczyść powierzchnię. Występującego grzyba lub pleśń usunąć właściwym środkiem chemicznym. Jeśli drewno wydzieli żywicę, zdrap jej nadmiar i wyczyść powierzchnię alkoholem lub rozcieńczalnikiem do farb.
- Zeskrob luźne lub słabo przylegające fragmenty oraz powierzchnie pomalowane produktami wodoodpornymi zawierającymi wosk.
- Pionowe powierzchnie przetrzyj papierem ściernym o gradacji 60 – 80. Powierzchnie płaskie przetrzyj papierem ściernym o gradacji 100-120. Szlifuj w kierunku słoju drewna. Odkurz całą powierzchnię. Szlifowanie powoduje lepsze wsiąkanie produktu w drewno.
- Wypełnij dziury i pęknięcia masą wypełniającą odpowiednią do naprawianej powierzchni.
- Surowe drewno i sęki przetrzyj rozcieńczalnikiem.
- Przed nałożeniem produktu zakryj miejsca, które nie chcesz zniszczyć.

## Aplikacja

Może być nakładana 1, 2 lub 3 warstwy w zależności od podłoża. Jedną warstwę farby można nakładać na drewno 60 cm powyżej lustra wody (np. basen). **Ważne:** system 1 warstwy należy malować ponownie co 8 – 16 m-cy. System 2 warstw stosuj w przypadku dobrze wentylowanych powierzchni drewnianych powyżej 60 cm powyżej lustra wody i 2 lub 3 warstwy w przypadku powierzchni płaskich.

- To jest produkt gotowy do użycia i nie powinien być rozcieńczany.
- Po opadach deszczu lub czyszczeniu na mokro odczekaj 48

## Temperatura zapłonu\*

Nie dotyczy

## Łatwopalność

Niepalny

## Certyfikacja\*

VOC <150g/L zgodnie z kanadyjskimi normami VOC

## Zalecenia

### Warunki dotyczące aplikacji

- Optymalna temperatura 10°C do 25 °C
- Wilgotność względna: optymalna 40 do 60%.
- Nie nanosić w pełnym słońcu, na nagrzane powierzchnie lub podczas wietrznej, wilgotnej pogody.

\*\*Zob. „Informacje Dodatkowe” poniżej.

### Narzędzia

- Pędzel Dynamic: włosie nylonowo-poliestrowe
- Wałek Dynamic: niezalecany
- Pistolet natryskowy – użyj końcówki 0,011 – 0,015in

### Czyszczenie narzędzi

Należy myć narzędzia i ręce letnią wodą i mydłem. Może być konieczne opłukanie ich spirytusem mineralnym.

### Użytkowanie powierzchni

Co 2 – 4 lata należy nałożyć 2 warstwy w zależności od zastosowania i lokalizacji. Co roku należy obserwować malowaną powierzchnię w celu dokonania inspekcji.

### Przechowywanie i transport

Należy przechowywać produkt w chłodnym, suchym i dobrze przewietrzonym miejscu. Należy unikać temperatur minusowych. Czas zachowania właściwości

godzin, przed aplikacją produktu. Drewno musi mieć wilgotność 12 – 16%.

- Dokładnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacji.
- Używaj wyłącznie czystych narzędzi.
- Nakładaj produkt wzdłuż włókien drewna. Jeśli nakładasz produkt za pomocą natrysku, natychmiast przetrzyj miejsce pędzlem. Aby uniknąć nachodzenia warstw na siebie, maluj małe fragmenty. Zalecane jest nasycenie brzegów desek produktem.
- Nanoś odpowiednią ilość warstw w celu uzyskania optymalnych właściwości oraz przestrzegaj czasów schnięcia międzywarstwami. Upewnij się, że malowanie zostanie ukończone na 1 – 2 godziny przed opadami deszczu lub rosą. Jeżeli druga warstwa nie zostanie nałożona w przeciągu 3-5 dni proszę zetrzeć delikatnie powierzchnię papierem ściernym 150-180 przed zastosowaniem 2 warstwy lakierobejcy.
- Pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć przed wchodzeniem na nią. Czas schnięcia może się wydłużyć w przypadku opadów deszczu, wysokiej wilgotności i niskich temperatur.
- Odczekaj 48 godzin przed rozpoczęciem normalnego użytkowania powierzchni;  
5 -7 dni przed ponownym wniesieniem mebli;  
14 dni przed myciem powierzchni.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat metod aplikacji, odwiedź stronę [www.para.pl](http://www.para.pl).

#### **UWAGI:**

PARA gwarantuje najwyższą, jakość swoich produktów. Są one zgodne z opisem zawartym w karcie charakterystyki oraz na etykietach. Stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe pozostają poza kontrolą producenta. Zatem ewentualna odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wymiany produktu. Robocizna i związane z nią koszty nie są uwzględniane.

produktu wynosi około 5 lat na szczelnie zamknięte opakowanie.

#### **Utylizacja**

Skontaktuj się z władzami miejskimi w celu utylizacji resztek produktu.

#### **Środki bezpieczeństwa**

Zob. kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać pełne informacje bezpieczeństwa. Produkt może podrażnić oczy. Należy unikać kontaktu z oczami. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Należy zapewnić dobrą wentylację.

<b>PIERWSZA</b>	<b>POMOC</b>
Zawiera niewielkie ilości surfaktantów niejonowych. W przypadku kontaktu z oczami, należy obficie opłukać pod bieżącą wodą. W przypadku połknięcia, należy niezwłocznie zadzwonić do ośrodka zatruc lub wezwać lekarza.	

#### **\*\*Informacje dodatkowe:**

W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy nakładać farbę pędzlem, aby uzyskać jednolity wygląd. UWAGA: Aby uzyskać jednolitą strukturę, kończ malowanie na brzegu desek. Produkt niezalecany na połyskliwe powierzchnie lub wcześniej malowane. Produkt może być niekompatybilny z innymi farbami zawierającymi wosk. Dla optymalnej przyczepności i wydajności, należy przestrzegać zalecanej wilgotności w momencie malowania i po upływie 5 godzin od zakończenia malowania. Nie nakładać produkty podczas opadów deszczu i przy występowaniu rosy w ciągu 24 godzin od aplikacji.

