

# 250 FARBA LATEKSOWA MATOWA

Typ	Połysek	Wydajność	Rozpuszczalnik
Farba lateksowo-wynylowa	Mat @60 - 2 do 12 @85 - 4 do 30	ok.12 m.kw./litra	Czysta woda

Czas schnięcia	Części stałe	Opakowania
Sucha w dotyku: 60 min. Następne malowanie: 2 do 4 godz. Całkowite wyschnięcie: 24 godz.	40 % wagowo 29-30 % objętościowo	3,78 l ( galon ) 18,9 l ( 5 galonów )

**Kolory :** Biała - może być barwiona na pastelowe kolory ( ok. 1500 z DL III )  
Do innych kolorów użyj produktów z linii 1800.

**Przeznaczenie:** Farba lateksowo-wynylowa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest odporna na warunki atmosferyczne - tworzy trwałe powłoki. Polecana do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, tynków i gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, oraz do zagruntowanego drewna. Tworzy oddychające powłoki. Nie żółknie, jest odporna na zmywanie i mycie detergentami.

**Przygotowanie powierzchni:** Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połykowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić.

Nowe drewno - drewno zażywiczone (sosna, świerk) przetrzeć dokładnie rozcieńczalnikiem nitro.

Stosować podkład alkidowy 151 lub 777 Superstick.

Stal, żelazo - gruntować podkładem 3MP2.

Metale galwanizowane - gruntować podkładem 777 Superstick lub Galvaprim 52.

Beton i tynk - gruntować podkładem 777 Superstick.

Wewnętrzne tynki i płyty gipsowo-kartonowe - gruntować podkładem 240.

Zewnętrzne tynki – gruntować podkładem 777 Superstick.

Połykowe powierzchnie uprzednio malowane - gruntować podkładem 777 Superstick.

**Nanoszenie:** Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym.

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

**Nie rozcieńczać. Farba jest gotowa do użycia.**

Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami.

Nie malować w temperaturach poniżej 10 st. C.

**Uwagi:** Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać z dala od dzieci.  
Powłoki uzyskują pełną odporność na mycie detergentem po ok. 30 dniach.

**Serwis:** W razie potrzeby konsultacji technicznej prosimy o kontakt  
tel./fax (0-41) 34 65 305, 34 65 144, 34 65 183